



KLEURLOZE VOCHTWERENDE ANTI-GRAFFITI-BESCHERMLAAG  
VOOR BAKSTEEN, NATUURSTEEN EN AANVERWANTE  
BOUWMATERIALEN.

## Toepassing

**ANTIGRAFFITI** is een kleurloze vochtwerende antigrffiti bescherm laag voor bakstenen, natuursteen, beton en aanverwante bouwmaterialen. Er op aangebrachte graffiti kan met DECAMUR verwijderd worden.

## Productbeschrijving

**ANTIGRAFFITI** is een antigrffiti product van het semi-permanente type. D.w.z. dat na de reiniging van de graffiti er een nieuwe laag **ANTIGRAFFITI** moet aangebracht worden, het is echter niet nodig het volledig systeem te herplaatsen. De actieve stof van **ANTIGRAFFITI** is methacrylaat.

## Karakteristieken en eigenschappen

Uitzicht	kleurloos, vloeibaar
Viscositeit	Coupe Ford no.4: 30 seconden
Vlampunt	geen
Temperatuurbestendigheid	-50 °C tot 140 °C
Waterdampdoorlaatbaarheid	100%
Vochtwerendheid	100%
Lichtweerstand	maximaal
	test ISO 8790-1968 800 h - Xeno
Droogtijd	+/- 1 uur

## Gebruiksaanwijzing

### Voorbereiding

De ondergrond moet proper en droog zijn. Indien niet het volledige gebouw tegen graffiti dient beschermd te worden, moeten de zones die niet behandeld worden met **ANTIGRAFFITI**, gehydrofobeerd worden met REDISIL S, ECONOSIL, AQUASIL RS 8, ARTISIL B10, STONEGEL.

### Werkmethode

**ANTIGRAFFITI** kan met een ronde borstel of een airlesspistool (spuitkop 11) in 2 lagen aangebracht worden. Om eventuele minimale kleurverschillen te kunnen inschatten is het aangeraden een staal te plaatsen.

### Waarschuwing

Alle glas-, metaal- en geschilderde elementen dienen afgeschermd te worden. Planten dienen tijdens de behandeling afgeschermd te worden. Spuitapparatuur dient met cellulose thinner of ARTICLEAN 02 gereinigd te worden.

### Veiligheidsinformatie – Vervoer – Hantering en opslag - Afval

Raadpleeg het meest recente en productgebonden veiligheidsinformatieblad van Rewah, conform de richtlijnen (EU) 453/2010 bijlage II/A. De informatie in bovenvermeld veiligheidsinformatieblad is met de grootst mogelijke zorg opgesteld, gebaseerd op de kennis die beschikbaar was op de datum van uitgave. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade of hinder, van welke aard ook, welke door het gebruik van het betreffende product zou worden veroorzaakt.



## **Verbruik/Dosering**

Blauwe hardsteen: 0,15 à 0,20 kg/m<sup>2</sup> (= 5 à 6 m<sup>2</sup>/kg)

Witte kalksteen en baksteen: 0,25 à 0,35 kg/m<sup>2</sup> (= 3 à 4 m<sup>2</sup>/kg)

## **Verpakking**

25 kg

## **Vervoer en opslag**

Vorstvrij vervoeren en opslaan. Het product en zijn verpakking beschermen tegen rechtstreeks zonlicht. Opslag vermijden bij temperaturen >30 °C.

## **Houdbaarheid**

6 maanden na fabricatie in de originele, gesloten verpakking.

## **Nawoord**

De gegevens vermeld in dit merkblad, de toepassingsadviezen en andere aanbevelingen zijn gebaseerd op omvangrijke onderzoeken en ervaringen. Zij zijn echter ook met betrekking tot aansprakelijkheid van derden vrijblijvend. Zij vrijwaren de klanten niet, de producten en de gebruiksaanwijzing op hun geschiktheid voor het betreffende doel zelf te onderzoeken. De aangegeven karakteristieken en eigenschappen betreffen gemiddelde waarden en analyses verkregen bij 20 °C, afwijkingen zijn getolereerd. Onze klantenservice beantwoordt graag uw vragen. Met het verschijnen van dit merkblad, vervallen alle voorgaande.