

Mortelolie, luchtbelvormer voor mortel en beton

Toepassing

- Om toe te voegen aan mortels ter verbetering van de verwerkbaarheid en vorstgevoeligheid

Eigenschappen

- Gebruiksklaar, eenvoudig toe te voegen aan aanmaakwater.
- Verbetert de verwerkbaarheid door creëren van een groot aantal zeer kleine, stabiele luchtbelletjes in de mortelspecie.
- Gevoelige vermindering van ontmenging.
- Mortel blijft langer verwerkbaar.
- Hechting van de legmortel wordt in de plastische fase aanzienlijk verhoogd zonder hinderlijke kleef.

Gebruiksaanwijzing

Werkmethode

- **Remix** toevoegen aan het aanmaakwater.
- Dosering: 0,2 tot 0,4% van het cementgewicht (= 100 à 200 ml per 50 kg cement).
- De maximale dosering van 0,4% of 200 ml per 50 kg cement mag echter in geen geval overschreden worden.
- Mortel aanmaken met dit aanmaakwater en verwerken.

Technische kenmerken

Kleur	kleurloos
Aard	vloeistof
Oplosmiddel	water
pH	8
Dichtheid	+/- 1,0
Kookpunt	100°C

Verbruik/Dosering

0,2 tot max. 0,4% van het cementgewicht d.i. 100 à 200 ml per 50 kg cement.

Verpakking

5 ltr, 10 ltr, 25 ltr en 200 ltr

Veiligheidsinformatie – Vervoer – Hantering en opslag - Afval

Raadpleeg het meest recente en productgebonden veiligheidsinformatieblad van Rewah, conform de richtlijnen (EU) 453/2010 bijlage II/A. De informatie in bovenvermeld veiligheidsinformatieblad is met de grootst mogelijke zorg opgesteld, gebaseerd op de kennis die beschikbaar was op de datum van uitgave. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade of hinder, van welke aard ook, welke door het gebruik van het betreffende product zou worden veroorzaakt.

Vervoer en opslag

Vorstvrij vervoeren en opslaan. Het product en zijn verpakking beschermen tegen rechtstreeks zonlicht. Opslag vermijden bij temperaturen >30°C.

Houdbaarheid

2 jaar na fabricatie in de originele, gesloten verpakking.

Nawoord

De gegevens vermeld in dit merkblad, de toepassingsadviezen en andere aanbevelingen zijn gebaseerd op omvangrijke onderzoeken en ervaringen. Zij zijn echter ook met betrekking tot aansprakelijkheid van derden vrijblijvend. Zij vrijwaren de klanten niet, de producten en de gebruiksaanwijzing op hun geschiktheid voor het betreffende doel zelf te onderzoeken. Alle gerelateerde producten, vermeld in dit technisch merkblad, dienen verwerkt te worden volgens de richtlijnen, vermeld in hun respectievelijke technische merkbladen. De aangegeven karakteristieken en eigenschappen betreffen gemiddelde waarden en analyses verkregen bij 20°C, afwijkingen zijn getolereerd. Onze klantenservice beantwoordt graag uw vragen. Met het verschijnen van dit merkblad vervallen alle voorgaande.