

Watergedragen metaalverf, samengesteld uit acrylharsen met interne weekmaking

Toepassing

- Beschermings- en preventielaag op verscheidene non-ferro metalen bouwmaterialen zoals zink, aluminium, gegalvaniseerd staal,...
- Bescherming en behandeling van silo's, bruggen, pijpleidingen, daken, gebinten, palen, afsluitingen...

Eigenschappen

- Dikvloeibare pasta, klaar voor gebruik.
- Bestaat in diverse kleuren.
- Vormt na droging een naadloos, ondoordringbaar scherm dat het oppervlak beschermt tegen externe invloeden.
- Vormt, met Metarust Primer als eerste laag, een uitstekend roestwerend systeem.
- Door zijn soepelheid vangt **Indurust** bewegingen op zonder af te schilferen of te scheuren.
- Weerstaat aan U.V.- stralen en weersinvloeden.

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding

- De ondergrond dient de nodige draagkracht te hebben, gezond te zijn, zuiver, ontdaan van twijfelachtige en loszittende lagen en voldoende droog te zijn.
- Roest of invretingen worden verwijderd door zandstralen, fosfateren of borstelen naargelang de oppervlaktestaat.
- Bij gebruik op ferro-metalen dient, na de ondergrondvoorbereiding, geprimerd te worden met de roestwerende primer Metarust Primer.

Verwerking

- Het product omroeren voor gebruik.
- Verspuiten met airless of aanbrengen met rol of borstel.
- Maximum 0,5 kg/m²/laag aanbrengen.

Waarschuwing

- Minimum filmvormingstemperatuur: 10°C.
- Niet aanbrengen bij regen, dreigende regen, vorst of dreigende nachtvorst.
- Niet gebruiken wanneer de film voortdurend onder water blijft staan, bijv. scheepsbouw.
- Het materiaal kan na gebruik onmiddellijk gereinigd worden met water of zeepwater.

Technische kenmerken

Aspect	dikvloeibaar
Dichtheid	+/- 1,46
Gehalte aan droge stoffen	+/- 67%
Type grondstoffen	gemodificeerde acrylaten
Oplosmiddel	water
Initieel rekvermogen	> 250%
Samentrekking na uitrekking	100%
Hardheid	Shore A min.50

Kleuren

Standaardkleuren

Red, Green (RAL 6002), Black, Grey light, Grey dark

RR-kleuren

RR 11 (Grey green)	RR 31 (Brown light)
RR 20 (Grey white)	RR 32 (Brown)
RR 21 (Grey light)	RR 33 (Black)
RR 22 (Grey)	RR 40/41
RR 23 (Grey dark)	RR 750 (Brown copper)
RR 28 (Red)	

Speciale kleuren op aanvraag

Indurust is ook verkrijgbaar in de meest gangbare RAL-kleuren.

Verbruik/Dosering

Normale omgeving	staal	1 x Metarust Primer +/- 0,25 kg/m ² 1 x Indurust +/- 0,25 kg/m ²
	aluminium	+/- 0,35 kg/m ²
	gegalvaniseerd staal	+/- 0,25 kg/m ²
Industriële omgeving	staal	1 x Metarust Primer +/- 0,25 kg/m ² 2 x Indurust +/- 0,50 kg/m ² (=2 lagen, 2 ^{de} laag aanbrengen wanneer 1 ^{ste} laag voldoende droog is)
	aluminium	+/- 0,45 kg/m ²
	gegalvaniseerd staal	+/- 0,30 kg/m ²

Verpakking

25 kg

Veiligheidsinformatie – Vervoer – Hantering en opslag - Afval

Raadpleeg het meest recente en productgebonden veiligheidsinformatieblad van Rewah, conform de richtlijnen (EU) 453/2010 bijlage II/A. De informatie in bovenvermeld veiligheidsinformatieblad is met de grootst mogelijke zorg opgesteld, gebaseerd op de kennis die beschikbaar was op de datum van uitgave. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade of hinder, van welke aard ook, welke door het gebruik van het betreffende product zou worden veroorzaakt.

Vervoer en opslag

Vorstvrij vervoeren en opslaan. Het product en zijn verpakking beschermen tegen rechtstreeks zonlicht. Opslag vermijden bij temperaturen >30°C.

Houdbaarheid

1 jaar na fabricatie in de originele, gesloten verpakking.

Nawoord

De gegevens vermeld in dit merkblad, de toepassingsadviezen en andere aanbevelingen zijn gebaseerd op omvangrijke onderzoeken en ervaringen. Zij zijn echter ook met betrekking tot aansprakelijkheid van derden vrijblijvend. Zij vrijwaren de klanten niet, de producten en de gebruiksaanwijzing op hun geschiktheid voor het betreffende doel zelf te onderzoeken. Alle gerelateerde producten, vermeld in dit technisch merkblad, dienen verwerkt te worden volgens de richtlijnen, vermeld in hun respectievelijke technische merkbladen. De aangegeven karakteristieken en eigenschappen betreffen gemiddelde waarden en analyses verkregen bij 20°C, afwijkingen zijn getolereerd. Onze klantenservice beantwoordt graag uw vragen. Met het verschijnen van dit merkblad vervallen alle voorgaande.