

Hoogwaardige acrylaatprimer voor binnen

Toepassing

- Grondlaag voor steenachtige ondergronden: baksteen, binnenmuren in pleisterwerk, gipskarton,...
- Behandeling en licht isoleren van vervuilde oppervlakken
- Fixatie van licht verpoederende ondergronden

Eigenschappen

- Mat aspect.
- Zeer goede vloeï.
- Hoogdekkend.
- Gemakkelijk verwerkbaar.
- Neutraliseert absorptieverschillen van poreuze ondergronden.
- Licht isolerend.
- Ideale grondlaag voor de Estetik afwerking.
- Beschikbaar in basisverven.

Gebruiksaanwijzing

Voorbereiding

- De ondergrond dient zuiver, droog en intact te zijn.
- Zeer goed ontstoffen, ontvetten en vrij maken van onzuiverheden.
- Opschuren van reeds behandelde geschilderde ondergronden.

Verwerking

Borstel en rol	onverdund
Airless	0,017"-0,019", 200-220 bar
Omgevingstemperatuur	minimum 10°C
Relatieve vochtigheid	maximum 80%

Systeemopbouw

- Nieuwe ondergronden
 - o Ondergrond dient zuiver, draagkrachtig en droog te zijn.
 - o Goed ontstoffen en ontvetten.
 - o Fixeren met de **Estetik Prim**, verdund met 5% water.
 - o Afwerken met 1-2 lagen Estetik in de gewenste eindkleur.
- Reeds geschilderde ondergronden
 - o Goed ontvetten met ammoniak of universele ontvetter.
 - o Goed mat schuren.
 - o Voorbehandelen met de **Estetik Prim**, onverdund (5% verdunning is toegestaan).
 - In geval van isoleren wateroplosbare vlekken (nicotine, roet, inkt), voorbehandelen met 1 laag Estetik Isolprim.
 - o Afwerken met 1-2 lagen Estetik in de gewenste eindkleur.

Droogtijden

Stofdroog	na 1 – 2 uur
Overschilderbaar	na 4 uur

Reinigen

Gereedschap reinigen met water direct na gebruik.

Technische kenmerken

Bindmiddel	hybride van hoogwaardige acrylaten
Pigment	rutiel titaandioxide en hoogwaardige specifieke vulstoffen
Oplosmiddel	water
Dichtheid	+/- 1,43 kg/l (wit)
Brookfield	(4RPM / spindel 4): 20-25%
Vaste stofgehalte	50-55 w%
VOC-EU grenswaarde	EU grenswaarde voor dit product (catA/g): 30 g/l (2010) dit product bevat maximum 30 g/l VOC

Kleuren

Rewah Paint Colors (2024 kleuren) + ruim aanbod op de kleurmengmachine.

Glansgraad

Mat

Verbruik/Dosering

0,10 – 0,15 ltr/m²/laag afhankelijk van de ondergrond

Verpakking

1 ltr, 2,5 ltr, 5 ltr, 10 ltr

Veiligheidsinformatie – Vervoer – Hantering en opslag - Afval

Raadpleeg het meest recente en productgebonden veiligheidsinformatieblad van Rewah, conform de richtlijnen (EU) 453/2010 bijlage II/A. De informatie in bovenvermeld veiligheidsinformatieblad is met de grootst mogelijke zorg opgesteld, gebaseerd op de kennis die beschikbaar was op de datum van uitgave. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade of hinder, van welke aard ook, welke door het gebruik van het betreffende product zou worden veroorzaakt.

Vervoer en opslag

Vorstvrij vervoeren en opslaan. Het product en zijn verpakking beschermen tegen rechtstreeks zonlicht. Opslag vermijden bij temperaturen >30°C.

Houdbaarheid

1 jaar na fabricatie in de originele, gesloten verpakking.

Nawoord

De gegevens vermeld in dit merkbld, de toepassingsadviezen en andere aanbevelingen zijn gebaseerd op omvangrijke onderzoeken en ervaringen. Zij zijn echter ook met betrekking tot aansprakelijkheid van derden vrijblijvend. Zij vrijwaren de klanten niet, de producten en de gebruiksaanwijzing op hun geschiktheid voor het betreffende doel zelf te onderzoeken. Alle gerelateerde producten, vermeld in dit technisch merkbld, dienen verwerkt te worden volgens de richtlijnen, vermeld in hun respectievelijke technische merkblden. De aangegeven karakteristieken en eigenschappen betreffen gemiddelde waarden en analyses verkregen bij 20°C, afwijkingen zijn getolereerd. Onze klantenservice beantwoordt graag uw vragen. Met het verschijnen van dit merkbld vervallen alle voorgaande.