

Dunlagige pleister op basis van natuurlijke kalk in pastavorm**Toepassing**

- Afwerkpleister voor minerale ondergronden of op basispleisters.
- Zeer geschikt voor vochtige omgevingen.
- Kan zowel binnen als buiten gebruikt worden.
- Wordt gebruikt in de restauratie alsook bij nieuwbouw.

Eigenschappen

- Cementvrij.
- Gemakkelijk aan te brengen.
- Ecologisch bouw materiaal.
- Kant-en-klaar.
- Reversibel.
- Aankleurbaar.

Gebruiksaanwijzing**Vorbereiding**

- Zorg voor een propere, draagkrachtige, poreuze ondergrond.
- Injecteer, indien van toepassing, tegen opstijgend vocht. Dit stopt verdere aanvoer van vocht en zouten en komt de levensduur van de pleister ten goede.
- Verwijder alle loszittende delen, stof, pleisterresten, enz.. die de hechting negatief zouden kunnen beïnvloeden.
- Repareer en vul holtes, slechte voegen en scheuren.
- Bij zeer oneffen muren: egaliseer vooraf indien nodig.

Werkmethode

- **Tonachino di San Tommaso** kan aangebracht worden in 1 of 2 lagen (afhankelijk van de gewenste afwerkingsgraad en de staat van de ondergrond).
- Het product is voorgemengd, kant-en-klaar.
- Breng aan in laagdiktes van 3 mm/laag.

Afwerking

- **Tonachino di San Tommaso** kan op verschillende manieren afgewerkt worden: door gladstrijken, ruw afstrijken, sponzen,...
- Afhankelijk van de staat van de ondergrond kan het aangewezen zijn om gebruik te maken van een fijn wapeningsgaas (bvb 4x4, 2x4,...) in de afwerkingslagen. Raadpleeg hiervoor uw technisch adviseur.

Belangrijke opmerkingen

- Het product is alkalisch en kan oog- en huidirritatie veroorzaken. Het is aanbevolen om steeds handschoenen, stofmasker en bril te dragen tijdens het mengen.
- Enkel verwerken bij temperaturen tussen +8°C en +30°C.
- Werk enkel met proper gereedschap en zuiver water.
- Het product opmengen voor gebruik.
- Indien nodig mag er maximaal 1 liter zuiver water per volledige verpakking toegevoegd worden tijdens het opmengen om de juiste consistentie te bekomen.
- Let op voor felle zon en wind om een te snelle uitdroging te vermijden. Dek eventueel af met stellingzeil of doeken.
- Niet aanbrengen op metselwerk waar aarde tegenaan ligt, ondergronds metselwerk, hout, gips.

Technische kenmerken

Uiterlijk pasta

Verbruik/Dosering

7 kg/m²/cm laagdikte.

Verpakking

25 kg

Veiligheidsinformatie – Vervoer – Hantering en opslag - Afval

Raadpleeg het meest recente en productgebonden veiligheidsinformatieblad van Rewah, conform de richtlijnen (EU) 453/2010 bijlage II/A. De informatie in bovenvermeld veiligheidsinformatieblad is met de grootst mogelijke zorg opgesteld, gebaseerd op de kennis die beschikbaar was op de datum van uitgave. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade of hinder, van welke aard ook, welke door het gebruik van het betreffende product zou worden veroorzaakt.

Vervoer en opslag

Het product en zijn verpakking opslaan, vrij van atmosferische invloeden en vocht.

Houdbaarheid

1 jaar na fabricatie in de originele, gesloten verpakking.

Nawoord

De gegevens vermeld in dit merkblad, de toepassingsadviezen en andere aanbevelingen zijn gebaseerd op omvangrijke onderzoeken en ervaringen. Zij zijn echter ook met betrekking tot aansprakelijkheid van derden vrijblijvend. Zij vrijwaren de klanten niet, de producten en de gebruiksaanwijzing op hun geschiktheid voor het betreffende doel zelf te onderzoeken. Alle gerelateerde producten, vermeld in dit technisch merkblad, dienen verwerkt te worden volgens de richtlijnen, vermeld in hun respectievelijke technische merkbladen. De aangegeven karakteristieken en eigenschappen betreffen gemiddelde waarden en analyses verkregen bij 20°C, afwijkingen zijn getolereerd. Onze klantenservice beantwoordt graag uw vragen. Met het verschijnen van dit merkblad vervallen alle voorgaande.