

Watergedragen zijdeglanzende kras- en slijtvaste lakverf voor binnen op basis van gemodificeerde acrylaten

Toepassing

- Als zijdeglanzende hoogwaardige afwerklaag op de meest gangbare bouwmaterialen (hout, metaal,...)
- Voor binnen toepassingen
- Toepasbaar op gereinigde en geschuurde verflagen op basis van acrylaatdispersie als alkydharsen.

Eigenschappen

- Kant-en-klaar.
- Kras- en slijtvast.
- Zeer goede vloei.
- Snelle droging.
- Goede hechting.
- Zijdeglans afwerking.
- Oplosmiddelvrij.
- Kleurvast en niet vergelend.
- Extreem hoge bestendigheid tegen huidvet, vlekken en vuil.
- Reukarm.

Gebruiksaanwijzing

Vorbereitung

- Het te behandelen oppervlak dient geschikt te zijn en in goede staat. Het moet draagkrachtig, droog en zuiver zijn en ontdaan van stof, vuil, vet en alle loszittende en vreemde materialen.

Ongeschilderde ondergrond

- Ontvetten met Omniclean conc.
- Vervolgens schuren en ontstoffen.
- Hout vrij maken van harsuitbloedingen en voorbehandelen met Estetik Toplak prim⁺
- Indien tropisch hout met tannine uitbloedingen Estetik Isolprim als grondlaag
- Bij microbiologische aandoeningen (hout) is voorbehandeling met Aqua Multi / RewaGuard Multi noodzakelijk vooraleer de Estetik Toplak Prim⁺ aangebracht wordt.
- Ferro en non-ferrometalen voorbehandelen met Metarust Primer.

Geschilderde ondergrond

- Slecht hechtende (verf)lagen verwijderen en bijwerken en voorbehandelen zoals hierboven beschreven (ongeschilderde ondergrond).
- De (verf)lagen grondig reinigen en ontvetten met Omniclean conc.
- Goed opschuren en stofvrij maken.
- Eventueel voorbehandelen met Estetik Toplak prim⁺

Afwerking

- Aanbrengen van 1 à 2 lagen **Estetik Toplak Satin** (in combinatie met Estetik Toplak Prim⁺) een mooi dekkend eindresultaat te bekomen.
- Tussen elke laag: matteren.

Verwerkingsgegevens

- Omgevingstemperatuur: min. 10°C – max. 25°C (lagere temperaturen en hogere relatieve luchtvochtigheid vertragen de drooging)
- Relatieve luchtvochtigheid: max. 80%
- Vochtgehalte hout: max. 18%

Verwerkingsmaterieel

- Borstel of rol (Type microvezel/viltroller)
- Sduitapplicatie

Belangrijke opmerkingen

- De verf is gebruiksklaar, maar kan naar applicatiemethode verdund worden met ca. 5% - 10% water. Dit kan wel een invloed hebben op de vloeï, droging en dekkraft. Steeds op voorhand proefvlak plaatsen.
- Het is niet toegestaan andere producten/componenten toe te voegen aan deze verf.
- Het resultaat is afhankelijk van de ondergrond, de ondergrondvoorbehandeling, de aangebrachte dikte en het gebruikte gereedschap.
- Bij twijfelachtige ondergrond moet een hechtingstest gedaan worden.
- Reiniging van het gereedschap: leidingwater.

Technische kenmerken

Vorm	vloeibaar
Bindmiddel	functionele & innovatieve acrylaten
Pigment	rutiel titaandioxide en hoogwaardige specifieke vulstoffen
Dichtheid	+/- 1,10 kg/l (Base TR) +/- 1.3 kg/l (Base P / White)
Brookfield	(4RPM / spindel 2): ± 5.000mPas
Vaste stofgehalte	48-55 w% (Base P – Base TR)
Verdunning	geen (product is gebruiksklaar)
VOC-gehalte:	EU grenswaarde voor dit product Cat.A/d): 130 g/l (2010) dit product bevat maximum 50 gram per liter
Droging	Stofdroog: +/- 1-2 uur Kleefvrij: +/- 2 uur Overschilderbaar: +/- 5 à 6 uur Op één dag zijn meerdere lagen mogelijk om aan te brengen.

Kleuren

Wit + Rewah Paint Colors (2024 kleuren) + ruim aanbod kleuren op kleurmengmachine.

Glansgraad

Zijdeglans (60° : 30-35 / 85°: 55-60)

Verbruik/Dosering

Ca. 12 m²/laag afhankelijk van de ondergrond

Verpakking

1 ltr, 2,5 ltr

Veiligheidsinformatie – Vervoer – Hantering en opslag - Afval

Raadpleeg het meest recente en productgebonden veiligheidsinformatieblad van Rewah, conform de richtlijnen (EU) 453/2010 bijlage II/A. De informatie in bovenvermeld veiligheidsinformatieblad is met de grootst mogelijke zorg opgesteld, gebaseerd op de kennis die beschikbaar was op de datum van uitgave. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade of hinder, van welke aard ook, welke door het gebruik van het betreffende product zou worden veroorzaakt.

Vervoer en opslag

Vorstvrij vervoeren en opslaan. Het product en zijn verpakking beschermen tegen rechtstreeks zonlicht. Opslag vermijden bij temperaturen $>30^{\circ}\text{C}$ of $<5^{\circ}\text{C}$.

Houdbaarheid

1 jaar na fabricatie in de originele, gesloten verpakking.

Nawoord

De gegevens vermeld in dit merkbld, de toepassingsadviezen en andere aanbevelingen zijn gebaseerd op omvangrijke onderzoeken en ervaringen. Zij zijn echter ook met betrekking tot aansprakelijkheid van derden vrijblijvend. Zij vrijwaren de klanten niet, de producten en de gebruiksaanwijzing op hun geschiktheid voor het betreffende doel zelf te onderzoeken. Alle gerelateerde producten, vermeld in dit technisch merkbld, dienen verwerkt te worden volgens de richtlijnen, vermeld in hun respectievelijke technische merkblden. De aangegeven karakteristieken en eigenschappen betreffen gemiddelde waarden en analyses verkregen bij 20°C , afwijkingen zijn getolereerd. Onze klantenservice beantwoordt graag uw vragen. Met het verschijnen van dit merkbld vervallen alle voorgaande.