

Bioafbreekbaar reinigingsproduct voor verweerde en vervuilde gevels**Toepassing**

- Voor een veilige reiniging van onder meer kalksteen, zandsteen, blauwe hardsteen, marmer, beton, op baksteen, geëmailleerde steen en sierpleisters
- Uitermate geschikt voor de reiniging van historische gebouwen en kunstwerken
- Voor de verwijdering van afzettingen van stof en roet, alsook de typische verwerking, zoals gipskorsten

Eigenschappen

- Klaar voor gebruik.
- Complexeert met de vervuiling, waardoor deze van de ondergrond wordt losgeweekt.
- Niet agressief.
- Tast de patina niet aan.
- Pasteus.
- Zonder aantasting van de ondergrond.
- Bioafbreekbaar.

Gebruiksaanwijzing**Vorbereiding**

- Teneinde de doeltreffendheid te beoordelen, moeten vooraf op de te reinigen plaatsen proeven van beperkte omvang uitgevoerd worden.
- De ondergrond moet voor behandeling worden voorbenat met zuiver water.

Werkmethode

- Aanbrengen met de borstel of het airless- spuitpistool.
- Aanbrengen in een laagdikte van minimum 1 mm of meer naargelang de mate van vervuiling of verwerking. Ten allen tijde dient deze laagdikte aangehouden te worden, daar onvoldoende laagdikte zorgt voor onvoldoende reinigingsresultaat.
- Om een maximale inwerking te bekomen dient men ervoor te zorgen dat de **Faconet Eco** niet te snel gaat drogen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door beschermingszeilen aan de stelling te bevestigen om dusdanig voortijdige uitdroging door rechtstreekse zonnestrallen of felle wind te vermijden.
- Men laat het product tenminste 6 uur inwerken, en maximum 24 uur.
- Spoel nadien de gevel proper met water onder beperkte hoge druk. Zorg dat er geen resten van het product op of in de ondergrond achterblijven.
- Bij hardnekkige vervuiling kan de noodzakelijke inwerktijd gevoelig hoger liggen, en in het geval van verwerking en typische gipskorsten kan de noodzakelijke inwerktijd zelfs tot 24 uur oplopen.
- In sommige gevallen kan het ook zijn dat er meer dan één behandeling dient te gebeuren.

Belangrijke opmerkingen

- Niet verwerken bij temperaturen lager dan 5°C. Dit geldt evenzeer voor de omgevingstemperatuur als voor de temperatuur van het oppervlak waarop het product wordt aangebracht.
- Het is vooraf niet in te schatten welk type het beste resultaat zal geven. Elke ondergrond, elke vervuiling is anders en bepaalt het eindresultaat.
- Vermijd het gebruik op zeer poreuze ondergronden of ondergronden met een grote initiële zoutbelasting (bij twijfel: voer een zoutanalyse uit).

Technische kenmerken

Aspect	dikke pasta
Kleur	wit-geelachtig
Dichtheid	+/- 1,07
pH	+/- 10
Bioafbreekbaar	volgens: OECD 301F

Verbruik/Dosering

Minimum 1 kg/m²

Verpakking

5 kg en 20 kg

Veiligheidsinformatie – Vervoer – Hantering en opslag - Afval

Raadpleeg het meest recente en productgebonden veiligheidsinformatieblad van Rewah, conform de richtlijnen (EU) 453/2010 bijlage II/A. De informatie in bovenvermeld veiligheidsinformatieblad is met de grootst mogelijke zorg opgesteld, gebaseerd op de kennis die beschikbaar was op de datum van uitgave. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade of hinder, van welke aard ook, welke door het gebruik van het betreffende product zou worden veroorzaakt.

Vervoer en opslag

Vorstvrij vervoeren en opslaan. Het product en zijn verpakking beschermen tegen rechtstreeks zonlicht. Opslag vermijden bij temperaturen >30°C.

Houdbaarheid

1 jaar na fabricatie in de originele, gesloten verpakking.

Nawoord

De gegevens vermeld in dit merkblad, de toepassingsadviezen en andere aanbevelingen zijn gebaseerd op omvangrijke onderzoeken en ervaringen. Zij zijn echter ook met betrekking tot aansprakelijkheid van derden vrijblijvend. Zij vrijwaren de klanten niet, de producten en de gebruiksaanwijzing op hun geschiktheid voor het betreffende doel zelf te onderzoeken. Alle gerelateerde producten, vermeld in dit technisch merkblad, dienen verwerkt te worden volgens de richtlijnen, vermeld in hun respectievelijke technische merkbladen. De aangegeven karakteristieken en eigenschappen betreffen gemiddelde waarden en analyses verkregen bij 20°C, afwijkingen zijn getolereerd. Onze klantenservice beantwoordt graag uw vragen. Met het verschijnen van dit merkblad vervallen alle voorgaande.