

**Bitumenemulsie ter bescherming en waterdichting van beton en funderingsmuren**

**Toepassing**

- Voor de waterdichting en bescherming van beton en funderingsmuren
- Ter bescherming van betonnen rioolbuizen en toezichtputten
- Ter bescherming van metalen tegen roest

**Eigenschappen**

- Klaar voor gebruik, hoeft niet meer opgeroerd te worden.
- Beschermt tegen de schadelijke invloed van de in de grond aanwezige agressieve stoffen.
- Oplosmiddelvrij.
- Reukloos.
- Vrij van vetzuren en harshoudende emulgatoren.
- Bestand tegen vele zuren en logen.

**Gebruiksaanwijzing**

**Vorbereiding**

- De ondergrond moet de nodige draagkracht hebben, gezond zijn, zuiver, ontdaan van twijfelachtige en loszittende lagen.
- De ondergrond mag droog of vochtig zijn.

**Werkmethode**

- Sterk zuigende oppervlakken worden eerst ingestreken met een verdunde oplossing: 1 deel **Eurolan 3 K (Weber.tec 901)** + 10 delen water.
- Verwerken met de borstel, rol, of spuit.
- Verder worden er 2 tot 3 (onverdunde) afwerklagen aangebracht.
- Het is noodzakelijk dat iedere laag opgedroogd is vooraleer de volgende laag kan aangebracht worden.

**Belangrijke opmerkingen**

- Reinigen van het gereedschap: In vloeibare toestand: met water. In opgedroogde toestand: met White Spirit.

**Technische kenmerken**

Type grondstof	bitumenemulsie, oplosmiddelvrij
Aspect	dikvloeibaar
Kleur	zwart
pH	9 – 10
Dichtheid	+/- 1,02
Gehalte aan droge stoffen	+/- 60%
Watergehalte	< 40%
Zeeffrest op 0,16 mm	geen
Droogtijd	+/- 1 à 2 uur afhankelijk van de luchtvochtigheid en de temperatuur
Uitstroomtijd	niet van toepassing
Breekindex	niet van toepassing
Indringing 5 s	+/- 70 – 100 mm/10
Verwerkingstemperatuur	vanaf 4°C
Oplosmiddel	water
Oplosbaarheid	> 99,0%

**Verbruik/Dosering**

0,20 - 0,25 ltr/m<sup>2</sup>/laag

**Verpakking**

30 ltr

**Veiligheidsinformatie – Vervoer – Hantering en opslag - Afval**

Raadpleeg het meest recente en productgebonden veiligheidsinformatieblad van Rewah, conform de richtlijnen (EU) 453/2010 bijlage II/A. De informatie in bovenvermeld veiligheidsinformatieblad is met de grootst mogelijke zorg opgesteld, gebaseerd op de kennis die beschikbaar was op de datum van uitgave. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade of hinder, van welke aard ook, welke door het gebruik van het betreffende product zou worden veroorzaakt.

**Vervoer en opslag**

Vorstvrij vervoeren en opslaan. Het product en zijn verpakking beschermen tegen rechtstreeks zonlicht. Opslag vermijden bij temperaturen >30°C.

**Houdbaarheid**

1 jaar na fabricatie in de originele, gesloten verpakking.

**Nawoord**

De gegevens vermeld in dit merkblad, de toepassingsadviezen en andere aanbevelingen zijn gebaseerd op omvangrijke onderzoeken en ervaringen. Zij zijn echter ook met betrekking tot aansprakelijkheid van derden vrijblijvend. Zij vrijwaren de klanten niet, de producten en de gebruiksaanwijzing op hun geschiktheid voor het betreffende doel zelf te onderzoeken. Alle gerelateerde producten, vermeld in dit technisch merkblad, dienen verwerkt te worden volgens de richtlijnen, vermeld in hun respectievelijke technische merkbladen. De aangegeven karakteristieken en eigenschappen betreffen gemiddelde waarden en analyses verkregen bij 20°C, afwijkingen zijn getolereerd. Onze klantenservice beantwoordt graag uw vragen. Met het verschijnen van dit merkblad vervallen alle voorgaande.