

**Revêtement coloré microporeux et perméable à la vapeur. Dispersion de micro polymères et d'un silane hybride, avec quartz**

#### **Application**

- Utiliser comme protection décorative et hydrofuge de divers matériaux de construction comme la brique, la pierre naturelle, le béton et tous les plâtres à liant hydraulique ou synthétique
- La réponse pour les traitements en cherchant à mettre en oeuvre les propriétés micro poreuses d'une peinture minérale et les propriétés hydrofuges d'une peinture acrylique de haute qualité
- Utiliser en constructions nouvelles et en rénovation

#### **Propriétés**

- Revêtement semi-liquide.
- À structure de quartz.
- Prêt à l'emploi.
- Forme une couche de protection qui est comparable en termes d'hydrofuge à une peinture acrylique de haute qualité et les propriétés micro poreuses et de perméabilité à la vapeur d'une peinture minérale. Le coating crée ainsi une couche de protection idéale en permettant au matériau traité de conserver ses propriétés en matière d'échange de l'humidité avec l'environnement. Même l'eau emprisonnée par suite des erreurs du concept ou de l'exécution, peut sécher sans causer des dégâts.
- En raison du comportement tensio-actif du revêtement, l'eau et la saleté ne pénètrent pas dans le film. Il en résulte que la surface reste propre et qu'elle est facile à nettoyer.
- Le coating est incombustible et ne propage pas des flammes.

#### **Mode d'emploi**

##### **Préparation**

- La surface à traiter doit être appropriée et en bon état. Elle doit être sèche et propre, exempte de poussière, de saleté ou de graisse et de tous matériaux non-adhérents ou étrangers.
- La maçonnerie et tous les autres matériaux à traiter, y compris les joints, doivent être ingélifs, ne peuvent pas contenir d'alcalis ou d'agents gonflants et être exempts de sels efflorescents.
- Les supports pulvérulents doivent faire l'objet d'un pré-traitement au moyen du Tensiocoat Fix, en respectant le mode d'emploi y afférent.

##### **Mise en oeuvre**

- Appliquer en 2 couches avec la brosse.
- Sur les murs en maçonnerie, il est recommandé d'utiliser des brosses à longs poils, afin d'obtenir un effet de badigeon à la chaux.
- Le délai de séchage normal entre deux couches s'établit à 4 heures.
- Afin d'obtenir un aspect moins rugueux, appliquer une couche de **Tensiocoat Quartz**, puis appliquer une couche de Tensiocoat.

**Remarques importantes**

- La température minimale de formation du film du **Tensiocoat** s'élève à 10°C.
- Comme d'usage dans le cas de systèmes de peintures à base de l'eau, il n'est pas permis de travailler sous l'exposition directe au soleil, en cas de gel ou en cas de risque de gelée nocturne.
- Pour éviter les raccords, on travaillera "mouillé sur mouillé".
- Le matériel d'application peut être nettoyé directement après l'utilisation à l'eau ou à l'eau savonneuse.
- Pour les couleurs sombres, nous ne pouvons pas garantir une correspondance exacte avec le nuancier. Cela est dû à la structure ouverte de la peinture.

**Caractéristiques techniques**

Aspect	semi-liquide
Type des matières premières	micro polymère silane hybride
Imperméabilité	W < 0,1 kg/m <sup>2</sup> . 24 heures classification 1: étanche à l'eau
Pouvoir respirant	Sd < 0,05 m classification 1: microporeux perméable à la vapeur d'eau (Sd ≤ 0,05 m)
CO <sub>2</sub> perméabilité	CO <sub>2</sub> perméable non inhibiteur de carbonatation

**Couleurs**

Rewah Paint Colors (2024 couleurs) + grand assortiment de couleurs sur le mélangeur de couleurs

**Degré de brillant**

Très mate (85°: <1)

**Consommation**

0,350 – 0,500 kg/m<sup>2</sup>/couche

Dépendant de l'épaisseur de l'application, de la structure et de la porosité du support, la consommation peut s'élever.

**Conditionnement**

1,5 kg et 5 kg et 12,5 kg

**Informations relatives à la sécurité - Transport – Manutention et stockage - Déchets**

Consultez la fiche d'information Rewah la plus récente en matière de sécurité concernant le produit, conformément aux directives (EU) 453/2010 annexe II/A. L'information mentionnée sur la fiche de données de sécurité précitée a été établie avec le plus grand soin possible. Elle est basée sur les connaissances disponibles à la date de son édition. Nous n'acceptons aucune responsabilité par suite de dommages ou de nuisances, de quelle nature qu'ils soient, qui seraient provoqués par l'utilisation du produit concerné.

**Transport et stockage**

Transporter et stocker à l'abri du gel. Protéger le produit dans son emballage contre la lumière directe du soleil. Eviter le stockage aux températures supérieures à +30°C.

**Durée de conservation**

1 an après production dans l'emballage d'origine fermé.

**Considérations finales**

Les données reprises dans la présente fiche de produit, les avis en matière d'application et autres recommandations sont basés sur de vastes analyses et expériences. Elles sont toutefois données sans engagement y compris en matière de responsabilités de tiers. Elles ne dispensent pas les clients d'examiner eux-mêmes les produits et le mode d'emploi en matière d'aptitude à l'emploi pour la destination visée. Les caractéristiques et propriétés indiquées concernent des valeurs et des analyses moyennes obtenues à 20°C, des tolérances étant admises. Notre service clientèle se tient volontiers à votre disposition pour répondre à vos questions. La présente fiche de produit remplace toutes les précédentes.